

## Material- und Nachstreumittelverbrauch (theoretisch)

		Dichte kg/l	Schicht- dicke µm	kg/m <sup>2</sup>	Verbrauch (kg/km) bei einer Strichbreite von					Bast Nr.
					12 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	
<b>Kaltspritzplastik</b>										
26	MF 37 2K.-Kaltspritzplastik Typ II / P7	1,68	600	1,01	~ 121	~ 151	~ 202	~ 252	~ 303	
	Nachstreumittel: Potters 1700-425 AC05			0,45	~ 54	~ 68	~ 90	~ 113	~ 135	2011 1DY 04.13
	Nachstreumittel: Weissker 6AH1			0,5	~ 60	~ 75	~ 100	~ 125	~ 150	2008 1DY 03.20
27	MF 37 2K.-Kaltspritzplastik Typ II / P7	1,68	400	0,67	~ 80	~ 96	~ 128	~ 160	~ 192	
	Nachstreumittel: Potters PP Mix AC05 1000-125			0,4	~ 48	~ 60	~ 80	~ 100	~ 120	2011 1DY 04.12
28	MF 37 2K.-Kaltspritzplastik Typ II / P7	1,68	700	1,18	~ 142	~ 177	~ 236	~ 295	~ 354	
	Nachstreumittel: Swarcolux 50 212-1400 T18 MK 30			0,55	~ 66	~ 83	~ 110	~ 138	~ 165	2012 1DY 07.14
29	MF 37 2K.-Kaltspritzplastik Typ II / P7	1,68	750	1,26	~ 151	~ 189	~ 252	~ 315	~ 378	
	Nachstreumittel: Swarcolux 50 212-1400 T18 MK 30			0,65	~ 78	~ 98	~ 130	~ 163	~ 195	2012 1DY 04.15
30	MF 37 2K.-Kaltspritzplastik Typ II / P6	1,68	750	1,26	~ 151	~ 189	~ 252	~ 315	~ 378	
	Nachstreumittel: Potters 1700-425 AC045 3:1 M			0,65	~ 78	~ 98	~ 130	~ 163	~ 195	2012 1DY 04.16
31	MF 35 2K.-Kaltspritzplastik Typ II / P6	1,63	600	0,98	~ 118	~ 147	~ 196	~ 245	~ 294	
	Nachstreumittel: Sovitec ES 30BCPTecnoSRT 1400-225			0,9	~ 108	~ 135	~ 180	~ 225	~ 270	2011 1DY 01.04
32	MF 35 2K.-Kaltspritzplastik Typ I / P7	1,63	200	0,33	~ 40	~ 50	~ 60	~ 83	~ 99	
	Nachstreumittel: Sovitec MB 1 A2 TF			0,25	~ 30	~ 38	~ 50	~ 63	~ 75	2003 1DY 10.17
33	MF 35 2K.-Kaltspritzplastik Typ I / P7	1,63	400	0,65	~ 78	~ 98	~ 130	~ 163	~ 195	
	Nachstreumittel: Weissker Duolux 180-850			0,35	~ 42	~ 53	~ 70	~ 88	~ 105	2011 1DY 01.06
34	MF 35 2K.-Kaltspritzplastik Typ II / P7	1,63	300	0,49	~ 59	~ 74	~ 98	~ 123	~ 147	
	Nachstreumittel: Sovitec Echostar 1 BCP SRT 850-125			0,3	~ 36	~ 45	~ 60	~ 75	~ 90	2011 1DY 01.01
	Nachstreumittel: Weissker Duolux 180-850			0,3	~ 36	~ 45	~ 60	~ 75	~ 90	2011 1DY01.05
35	MF 35 2K.-Kaltspritzplastik Typ II / P7	1,63	400	0,65	~ 78	~ 98	~ 130	~ 163	~ 195	
	Nachstreumittel: Sovitec Echostar 10 BCP SRT 850-125			0,3	~ 36	~ 45	~ 60	~ 75	~ 90	2011 1DY 01.02
36	MF 35 2K.-Kaltspritzplastik Typ II / P7	1,63	600	0,98	~ 118	~ 147	~ 196	~ 245	~ 294	
	Nachstreumittel: Sovitec ES 20 BCP SRT 1700-125			0,48	~ 58	~ 72	~ 96	~ 120	~ 144	2011 1DY 01.03
	Nachstreumittel: Weissker Duolux 125-1250			0,4	~ 48	~ 60	~ 80	~ 100	~ 12	2011 1DY 01.07
	Nachstreumittel: Sovitec V 20			0,6	~ 72	~ 90	~ 120	~ 150	~ 180	2011 1DY 10.14